



HYPERDESMOAD-Y ®

ГИПЕРДЕСМО АД-И

Полностью алифатическая глянцевая прозрачная полиуретановая жидкая мембрана

HYPERDESMO AD-Y – это однокомпонентная полностью алифатическая полиуретановая жидкость, которая полимеризуясь под действием атмосферной влажности, образует сверхпрочную прозрачную, долговечную мембрану с прекрасной адгезией к различным материалам. Мембрана не желтеет под воздействием ультрафиолета.

Наносится кистью, валиком, безвоздушным распылением в один или два слоя с минимальным расходом 0,105 л/м за один слой. Благодаря своему химическому составу материал обладает превосходной стойкостью к погодным условиям, ультрафиолету, химикатам, износу, перепадам температуры.

Область применения:

- Для окраски наружных и внутренних металлоконструкций (железо, сталь, алюминий)
- Защитное покрытие камня, мрамора, кирпича, дерева
- Прозрачная гидроизоляция стен бассейнов, фонтанов и т.д. (нанесение по плитке, камню)
- Верхний слой промышленных бетонных полов, а также деревянных полов
- Для защиты мебели

Ограничения

- Не рекомендуется наносить на непрочные основания
- Не рекомендуется наносить толстым слоем

Особенности и преимущества

- Быстро полимеризуется
- Прекрасная адгезия почти к любой сухой поверхности
- Превосходная стойкость к погодным условиям УФ
- В связи с тем, что продукт полностью алифатический – он не желтеет под ультрафиолетом
- Превосходная стойкость к механическим нагрузкам
- Превосходная химстойкость

Способ нанесения

Очистить поверхность механически или мощным аппаратом высокого давления от грязи, пыли, остатков жира, масел, солей и рыхлых участков.

HYPERDESMO AD-Y ® наносится на поверхность без предварительной грунтовки. При нанесении на глянцевую поверхность (керамическая плитка) рекомендуется грунт PRIMER-T.

Когда материал наносится на слой HYPERDESMO в качестве защитного слоя его

Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г. Васильков, ул. Грушевского 15

Тел. (04571)24-710 факс (04571)22-192

Моб. +38(050)440-21-42

www.alchimica.com.ua www.alchimica.com

e-mail: office@alchimica.com.ua



Профессиональное решение проблем гидроизоляции от Alchimica



необходимо пигментировать (добавить 10% пигментной пасты или 10% HYPERDESMO).

При нанесении в качестве верхнего слоя эпоксидным или полиуретановым самовыравнивающимся покрытиям HYPERDESMO AD-Y® должно наноситься не позже 24 часов после нанесения основного покрытия.

Наносится кистью или валиком. Промежуток между слоями не должен превышать 48 часов. Перемешивать материал при его пигментировании необходимо медленно, не вовлекая воздух во избежание образования пузырьков в полимеризовавшейся мембране.

Способ нанесения: валик, кисть, безвоздушное распыление. Интервал между слоями не более 48 часов.

При нанесении неокрашенного HYPERDESMO AD-Y ® имейте в виду, что прозрачное покрытие HYPERDESMO AD-Y не защищает поверхность от действия ультрафиолета.