



PRIMER®-T

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ НЕ ОКРАШИВАЕМЫЙ ПРАЙМЕР ДЛЯ НЕ ПОРИСТЫХ СУБСТРАТОВ

Primer® T - однокомпонентный цветной не окрашиваемый праймер для не пористых субстратов. Применяется для Hyperdesmo®-T и других продуктов этой серии. Отлично покрывает влажные и чистые поверхности. Сохнет в течение 10-15 минут. Наносится кистью. Накладывается 1-м слоем, с расходом 0,15кг/м².

Область применения:

- Праймирование не пористых субстратов.
- Праймирование стекла.
- Праймирование малопористого мрамора.

Ограничения:

Не рекомендуется для поверхностей с возможным перемещением, сдвигом. Не рекомендуется наносить толстым слоем.

Особенности и преимущества:

Быстрое высыхание. Толстый слой не требуется. Не окрашивается. Простое нанесение.

Подготовка основания:

Очистить поверхность, по возможности использовать воду под давлением. Удалить места осыпания и отслаивания, свободные части, нефтяные пятна, цементное молочко, жиры. Особое внимание обратить на сухость и чистоту швов, стыков.

PRIMER®-T наносится на поверхность тонким слоем, без образования капель, луж - только покрыть поверхность. **PRIMER®-T** высыхает очень быстро, в пределах 20 минут.

После покрытия и высыхания праймера нанести **Hyperdesmo-T**.

ОСТОРОЖНО:

Primer®-T содержит легко воспламеняющиеся растворители. Работайте в хорошо вентилируемых местах. Не курите. Работайте далеко от открытого пламени. В закрытых областях используйте сильную вентиляцию и углеродистые активные маски. Имейте в виду, что пары растворителей тяжелее воздуха - они опускаются на пол.

Расход:

- ориентировочно - 0.15 кг/м²

Упаковка:

20 л, 5 л, 1 л.

Хранение:

Хранение минимум 12 месяцев при температуре 5...25°C в сухом месте. Открытую упаковку использовать немедленно.



PRIMER®- T

Технические характеристики:

СВОЙСТВА	ЕД.	РЕЗУЛЬТАТ
плотность при 25 °С	Ср	40
удельный вес при 20 °С	gr/cm ³	0,83
точка испарения при +25 °С и влажности 55%КИ	С0	42
Время полного высыхания	МИН	10-15



Официальный представитель завода Alchimica на Украине ООО "КМК ГРУП"

Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г. Васильков, ул. Грушевского, 15

тел. (04571) 2-47-10 Факс (04571) 2-21-92

моб. тел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42

www.alchimica.com.ua www.alchimica.com

e-mail: office@alchimica.com.ua